

WestRock PrintKote®

Absolut zuverlässig und beeindruckend vielseitig. (Kein Wunder, dass dieser Karton als der Liebling der Branche gilt.)

WestRock PrintKote® ist die perfekte Lösung für ein breites Spektrum an Verpackungsanforderungen. Dabei punktet der Karton in jedem Anwendungsbereich durch gleichbleibend hohe Konstanz. Bei PrintKote handelt es sich um einen hochwertigen gebleichten, gestrichenen SBS-Karton, der sich durch hervorragende Bedruckbarkeit und ein marktführendes Verhältnis zwischen Steifigkeit und Flächengewicht auszeichnet. Wenn Sie nach hoher Beständigkeit suchen, sind Sie bei PrintKote genau richtig.

Region

EMEA (Europa,
Nahe Osten und
Afrika)

Verpackungs- anwendungen

Foodservice
Gesundheitswesen
Medien und
Elektronik
Lebensmittel-
verpackung
Schönheits- und
Körperpflege
Spirituosen

Produkt- klassifizierungen

Solid Bleached
Sulphate
SBS-Karton
GZ

Was Sie von uns erwarten können

- Beständigkeit** Liefert eine hervorragende Produktkonsistenz und maximiert dadurch die Produktivität und Effizienz auf Druck-, Weiterverarbeitungs- und Abfüllmaschinen.
- Einheitliche Oberfläche** Die glatte Oberfläche und der hervorragende Druckfarbenabsorptionswiderstand sorgen für eine optimale Bedruckbarkeit und einen konsistenten Markenauftritt.
- Vergilbung** Das klassisch weiße Styling wird ohne optische Aufheller (OBA) erzielt. Es entsteht ein warmweißer Ton, bei dem keinerlei Gefahr des Vergilbens besteht.
- Verhältnis Steifigkeit zu Flächengewicht** Das gute Verhältnis von Steifigkeit zu Flächengewicht bietet verschiedene Vorteile. Unter anderem trägt es zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens bei.

Zusätzliche Produktinformationen

- Nachhaltigkeit** Recyclebar.
- Produktkette** 100% PEFC™ zertifiziert BV/CDC/0575784
- Lebensmittelkontakt** Einhaltung einer Vielzahl nationaler Vorschriften (z.B. USA, Kanada, Deutschland und der EU) gültig für Verpackungen mit Lebensmittelkontakt. Für weitere Informationen bestimmter Märkte und Endabnehmer wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter. ISEGA Zertifikat vorhanden. Dokumentation zu Kosher erhältlich.
- Qualität** Unsere Werke sind nach ISO 9001 zertifiziert.
- Umwelt und Sicherheit** Vermerke in der California Proposition 65 und der EU-REACH-Verordnung sind nicht notwendig. Elementar chlorfrei (ECF) gebleichte Faser. Innerhalb der zulässigen Grenzen für Schwermetalle gemäß US Schadstoffrichtlinie für Verpackungen und Artikel 11 der EU-Richtlinie 94/62/EG.

Grammaturvielfalt (EMEA) & typische Eigenschaften

PrintKote®

| Verfügbare Sorte | | | | | | | | | | | | Einheiten | Verfahren | Toleranz | |
|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------|----------|---------|
| Flächengewicht | 240 | 265 | 280 | 295 | 305 | 325 | 345 | 375 | 405 | 435 | 460 | g/m ² | T-410 | | |
| Stärke (pts) | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | Zoll | T-411 | +/- .001 | |
| Dicke | 305 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 660 | 711 | µm | T-411 | +/- 25.4 | |
| Feuchtigkeit | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | Prozent | T-412 | | |
| Spaltfestigkeit (ZDT) | 137 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 158 | 168 | 168 | 168 | 168 | J/m2 | T-569 | | |
| Steifigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taber 15° | MD | 8.3 | 11.8 | 14.7 | 16.7 | 18.6 | 21.6 | 27.5 | 34.8 | 43.1 | 49.0 | 53.9 | mNm | T-489 | +/- 15% |
| | CD | 4.4 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.8 | 15.2 | 18.6 | 22.6 | 26.0 | 28.4 | mNm | T-489 | +/- 15% |
| Gestrichene Seite | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiß nach GE | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | Prozent | T-452 | |
| Glanz | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | µm | T-555 | |
| Parker Print | 358 | 324 | 310 | 310 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | kPa | T-541 | |
| Farbort | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hunter | L | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | L-a-b | T-524 | |
| | a | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | L-a-b | T-524 | |
| | b | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | L-a-b | T-524 | |

Die Werte können ohne Vorankündigung geändert werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren WestRock-Vertreter oder besuchen Sie unsere Webseite: westrock.com.

Die in diesem Dokument angegebenen Informationen wurden von WestRock nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. WestRock übernimmt aufgrund dieses Dokuments keinerlei Gewährleistung oder Garantie für die Genauigkeit dieser Informationen oder für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck; dieser Ausschluss gilt unter anderem auch für die Erfüllung von Gesetzen, Vorschriften oder Normen. Änderungen vorbehalten.

© 2018 WestRock Company. WestRock® und PrintKote® sind Warenzeichen von WestRock Company. Alle Rechte weltweit vorbehalten.

