

Qualität, auf die Sie sich verlassen können

WestRock
Reliant®

Produktübersicht

WestRock Reliant® ist die perfekte Wahl für grafische Anwendungen, die eine verlässliche Leistung, hervorragende Verarbeitungseigenschaften und einen angenehm warmweißen Ton erfordern.

Eigenschaften und Vorteile

Überragende Beständigkeit

Der auf Basis der Dicke hergestellte Karton sowie die Verwendung hochwertiger, reiner Faser garantieren homogene Laufeigenschaften.

Hervorragender Druckfarbenabsorptions- widerstand

Der einseitig doppelt gestrichene Karton sorgt für eine glatte, gleichmäßige Druckoberfläche. Dies führt zu einem schärferen Druckbild und verbesserten Druckglanz.

Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften

Der GZ-Aufbau ermöglicht einen glatteren Schnitt und eignet sich ideal zum Prägen, wenn aufwendige Details erforderlich sind.

Umfassende Sortimentstiefe

Bei gleichen Leistungseigenschaften, Glanz und Weißegrad erhältlich von 235 g/m² bis 462 g/m².

Vergilbung

Erzielt nachweislich eine bessere Farb- und Weißegradbeständigkeit als andere am Markt erhältliche SBS-Kartonsorten. Ideal geeignet für Artikelauszeichnungen am POS oder Displays, wo ein konsistenter Markenauftritt eine große Rolle spielt.



Region

EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika)

Produktanwendungen

Werbematerial

Artikelauszeichnung am POS

POP Displays

Steckmappen

Broschüren

Spezialverpackung & Beilagen

Etiketten und Labels

Grußkarten

Bucheinbände

Spielkarten

Produktklassifizierungen

Produkttyp

SBS Karton/GZ

Struktur

Chromosulfatkarton

Einseitig doppelt gestrichen

Grammaturvielfalt (EMEA) & typische Eigenschaften

Reliant®

Verfügbare Sorte										Einheiten	Verfahren	Toleranz
Flächengewicht	235	265	280	295	325	345	405	462		g/m ²	T-410	
Stärke (pts)	0.012	0.014	0.015	0.016	0.018	0.020	0.024	0.028		Zoll	T-411	+/- .001
Dicke	305	356	381	406	457	509	610	711		µm	T-411	+/- 25.4
Steifigkeit												
Taber 15°	MD	8.3	11.8	14.7	16.7	21.6	27.5	43.1	53.9	mNm	T-489	+/- 15%
	CD	4.4	5.9	8.3	9.3	11.8	15.2	22.6	28.4	mNm	T-489	+/- 15%
Gestrichene Seite												
Weiß nach GE		86	86	86	86	86	86	86	86	Prozent	T-452	
Glanz		50	50	48	48	48	45	45	45	Prozent	T-480	
Glätte												
Hunter	L	93	93	93	93	93	93	93	93	L-a-b	T-524	
	a	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	L-a-b	T-524	
	b	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	L-a-b	T-524	

Alle Reliant-Dicken werden regional von Rollenware auftragsgefertigt; prüfen Sie bei Ihrem lokalen Händler, ob die von Ihnen gewünschte Ware vorrätig ist.

Zertifizierungen

Fertigung

- Unsere Werke sind nach ISO 9001 zertifiziert.

Forstwirtschaft und Beschaffung

- 100% PEFC zertifiziert BMT-PEFC-0332

Kontakt mit Lebensmitteln

- USDA 21 CFR 176.170 - Kontakt mit wässrigen und fettigen Lebensmitteln*
- USDA 21 CFR 176.180 - Kontakt mit Trockennahrung

Umwelt und Sicherheit

- Trinkwassersicherheit gemäß US California Proposition 65
- Verpackungssicherheit gemäß CONEG-Schwermetallmodell und Artikel 11 von Richtlinie EC/94/62
- Spielzeugsicherheit gemäß ASTM F 963-95 und EN 71-3
- Entspricht CPSC 16 CFR 1303 Lead Ban
- Ohne Elementarchlor (ECF) gebleichte Faser

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren WestRock-Vertreter oder besuchen Sie unsere Webseite: westrock.com.

Die in diesem Dokument angegebenen Informationen wurden von WestRock nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. WestRock übernimmt aufgrund dieses Dokuments keinerlei Gewährleistung oder Garantie für die Genauigkeit dieser Informationen oder für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck; dieser Ausschluss gilt unter anderem auch für die Erfüllung von Gesetzen, Vorschriften oder Normen. Änderungen vorbehalten.

© 2020 WestRock Company. WestRock® und Reliant® sind Warenzeichen von WestRock Company. Alle Rechte weltweit vorbehalten.



westrock.com