

Une qualité sur laquelle vous pouvez compter

WestRock
Reliant®

Description du produit

Le carton WestRock Reliant® est un choix idéal pour les applications graphiques C1S nécessitant des performances fiables, d'excellentes propriétés de façonnage et une teinte naturellement blanche et agréable.

Caractéristiques et avantages

Uniformité supérieure	Des fibres pures de qualité supérieure et une fabrication à l'épaisseur garantissent une uniformité impeccable d'une production à l'autre.
Bonne tenue de l'encre	Le double couchage intégral au recto offre une surface d'impression lisse et homogène, qui assure un brillant supérieur et une définition extrême.
Excellentes propriétés de façonnage	Ce carton pure pâte blanchie permet une découpe et une sortie à plat parfaites. Il est idéal pour des gaufrages complexes et détaillés.
Gamme complète	Disponible avec les mêmes attributs de performance, de luminosité et de teinte entre 235 g/m ² et 462 g/m ² .
Résistance à la lumière	Conservant les couleurs et les nuances mieux que les cartons concurrents, il convient à la PLV et à la signalétique magasin, ainsi qu'aux applications d'affichage, lorsque la cohérence de marque est essentielle.



Région

EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique)

Utilisations du produit

Publicité connexe
Signalétique magasin
PLV
Pochettes
Brochures de luxe
Emballages et encarts spécialisés
Étiquettes
Cartes de vœux
Couvertures de livres
Cartes à jouer

Classification des produits

Qualité de carton

Carton pure cellulose

Composition

Carton SBS / GZ

Double couchée 1 face

Disponibilité (EMEA) et propriétés standard

Reliant®

Disponibilité									Unités	Méthode	Tolérance	
Poids de base nominal	235	265	280	295	325	345	405	462	g/m²	T-410		
Calibre (pts)	0.012	0.014	0.015	0.016	0.018	0.020	0.024	0.028	pouces	T-411	+/- .001	
Épaisseur	305	356	381	406	457	509	610	711	microns	T-411	+/- 25.4	
Rigidité												
Taber 15°	SM	8.3	11.8	14.7	16.7	21.6	27.5	43.1	53.9	mNm	T-489	+/- 15%
	ST	4.4	5.9	8.3	9.3	11.8	15.2	22.6	28.4	mNm	T-489	+/- 15%
Face couchée												
Blancheur GE	86	86	86	86	86	86	86	86	86	pour cent	T-452	
Brillant	50	50	48	48	48	45	45	45	45	pour cent	T-480	
Couleur												
Hunter	L	93	93	93	93	93	93	93	93	L-a-b	T-524	
	a	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	L-a-b	T-524	
	b	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	L-a-b	T-524	

Tous les cartons au micromètre Reliant sont fabriqués sur commande localement. Veuillez consulter votre revendeur local pour connaître les disponibilités.

Certifications

Fabrication

- Produit fabriqué conformément à la norme ISO 9001.

Management des forêts et approvisionnement

- 100% PEFC agréé BMT-PEFC-0332

Contact alimentaire

- USDA 21 CFR 176.170 - Contact avec les aliments aqueux et gras*
- USDA 21 CFR 176.180 - Contact avec les aliments secs

Environnement et sécurité

- Conforme à la Proposition californienne 65
- Conforme à CONEG métaux lourds et CE/94/62 Article 11
- Conforme à ASTM F 963-95 sécurité des jouets, EN 71-3 sécurité des jouets Europe
- Conforme à CPSC 16 CFR 1303 interdiction du plomb
- Fibres blanches sans chlore élémentaire (ECF)

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant WestRock ou consulter notre site Web westrock.com.

Les informations contenues dans ce guide de produit sont exactes et conformes à l'expertise de WestRock. Toutefois, ce guide est rédigé uniquement à des fins de présentation des propriétés communes du produit. WestRock décline toute responsabilité quant à l'exactitude de ces informations, ou fondée sur ce document, en ce qui concerne l'adéquation du produit à un usage particulier, y compris, mais sans s'y limiter, la conformité du produit aux lois, aux réglementations ou aux normes. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© 2020 WestRock Company. WestRock® et Reliant® sont des marques déposées de WestRock Company.
Tous droits réservés dans le monde entier.



westrock.com